SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTÉ

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ BÉTON FRAIS



SOLUTIONS PAR PASSION





Sécurité au travail et protection de la santé

Version: Page: 1.12.2023 1 de 6

1. Désignation de la préparation et de l'entreprise

1.1 Identificateur du produit

Nom commercial: Béton

Désignation de la norme Béton frais (SN EN 206-2)

Synonymes Béton, béton à haute résistance aux acides, béton pour pieux, béton

pour revêtement de chaussées, béton fibré, béton imperméable aux liquides, béton frais, mortier frais, béton légèrement poreux, couche porteuse liée hydrauliquement, béton pour culée de pont, béton léger, béton légèrement compactable, béton renforcé de fibres d'acier, béton autocompactant, béton coulable sous l'eau, béton de remplissage, béton à haute résistance contre l'infiltration des eaux, béton prêt à l'emploi, bé-

ton à projeter.

UFI:F200-U0CW-500F-QANF UFI:M500-C029-F00X-DP7N Utilisations principales de la (pour formulation standard I selon annexe VIIICLP) (pour formulation standard II selon annexe VIIICLP)

Utilisations principales de la préparation

Le béton est un mélange de ciment, gravier, eau, év. d'adjuvants pour béton (p. ex. produit fluidifiant, entraîneur d'air, régulateur de solidification, év. avec des additifs (p. ex. cendres volantes, pigments colorés,

fibres d'acier ou synthétiques).

Le béton est utilisé comme matériau de construction.

1.2 Fabricant

Vigier Holding AG

Wylihof 1

CH-4542 Luterbach Tél: +41 32 681 31 00 info@vigier.ch

1.3 Numéro d'appel d'urgence

Centre d'information toxicologique Zurich

145 (numéro d'urgence 24h/24)

+41 (0) 44 251 51 51

2. Dangers possibles

Classification du matériau ou de la préparation (EG) N° 1272/2008

Classe et catégorie de danger

- irritation cutanée catégorie 2 (irritation cutanée 2)
- lésions oculaires graves catégorie 1 (lésions oculaires 1)

2.1 Éléments d'étiquetage



Danger



Danger



Danger

H318 H315 Occasionne des lésions oculaires graves. Occasionne des irritations cutanées.



Sécurité au travail et protection de la santé

Version: Page:

1.12.2023 2 de 6

H317

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.







Porter une protection des yeux

Porter une protection des mains

Porter une protection des mains

P280

P305+P351+P338+P310

Porter des gants/un vêtement de protection/une protection des yeux. LORS D'UN CONTACT AVEC LES YEUX: rincer abondamment les

yeux à l'eau durant quelques minutes. Éventuellement, retirer les lentilles de contact. Poursuivre le rinçage. Appeler immédiatement le centre

d'information antipoison ou un médecin.

P302+P352+P333+P313:

LORS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment au savon

et à l'eau.

P333+P313

En cas d'irritation ou d'éruptions, demander conseil à un médecin ou le

consulter.

P102:

Tenir hors de portée des enfants.

Un réducteur de chromate est incorporé au ciment afin de minimiser les réactions allergiques de la peau (p. ex. eczéma du ciment). Ainsi les valeurs limites légales sont respectées. Si toutefois une personne est sensible aux allergies et entre en contact avec du béton humide sur la peau, des réactions ne sont pas exclues.

3. Composition/indications sur les différents éléments

Le béton est un mélange de ciment, gravier, eau, év. d'adjuvants du béton (p. ex. produit fluidifiant, entraîneur d'air, régulateur de solidification), év .avec additifs (cendres volantes, pigments colorés, fibres d'acier ou synthétiques).

> Nom Ciment **Numéro CE** 266-043-4 **Numéro CAS** 65997-15-1 Numéro d'enregistrement exclu 1 - 70

Gamme de concentrations [% m]

Classification selon ordonnance Danger, cat. 1 (CE) N° 1272/2008

Classification selon RL Xi, irritant

67/548/CEE

R37/38, R41, R43

4. Mesures de premiers secours

Si un médecin est consulté, prière de lui remettre cette fiche des données de sécurité.

4.1 Description des mesures de premiers secours

Indications générales Un équipement de protection n'est pas nécessaire pour les secouristes.

Ces personnes devraient cependant éviter les contacts avec des maté-

H315, H317, H318, H335

riaux liés au ciment humide.



Sécurité au travail et protection de la santé

Version: Page:

1.12.2023 3 de 6

Ne pas frotter les yeux, ce geste pouvant provoquer des dommages Contact avec les yeux

> supplémentaires à la cornée. Si nécessaire, retirer les lentilles de contact et rincer abondamment l'œil durant 20 minutes au moins pour éliminer toutes les particules. Dans la mesure du possible, utiliser une solution de rinçage isotonique oculaire (0,9 % NaCl). Toujours consulter un

médecin du travail ou un ophtalmologue.

Éliminer le béton humide et rincer abondamment avec de l'eau. Enlever Contact avec la peau

> les vêtements, chaussures, montres, etc. imprégnés. Les nettoyer soigneusement avant de les réutiliser. Consulter un médecin en cas de

douleurs de la peau.

Avalement Ne pas provoquer de vomissements. En cas de conscience, rincer

abondamment la bouche et faire boire une grande quantité d'eau.

Consulter le centre antipoison ou un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets aigus et différés

Yeux: Le contact des yeux avec du béton humide peut provoquer des dom-

mages persistants.

Peau: Au contact répété avec du béton humide, un effet irritant sur la peau

peut se produire et provoquer des dermatites ou autres lésions de l'épi-

derme.

Avalement: Ne pas provoquer de vomissements. En cas de conscience, rincer

abondamment la bouche et faire boire une grande quantité d'eau. Con-

sulter le centre antipoison ou un médecin.

Environnement: Faiblement dommageable pour l'eau en raison d'un pH élevé. Lors

d'une utilisation courante, les matériaux liés au ciment ne sont pas dan-

gereux pour l'environnement.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Extinction Le béton n'est pas inflammable.

Dangers particuliers liés au ma-

Le béton n'est ni explosif ni combustible ; il n'est pas non plus un com-

tériau ou à sa préparation Indications pour la lutte contre

burant pour d'autres matériaux. Aucune mesure spéciale n'est requise.

l'incendie

6. Mesures à prendre lors d'un déversement accidentel

Mesures de protection individuelle, équipements de protection et mesures à appliquer en cas d'urgence

Porter un équipement de protection comme décrit sous le paragraphe 8. Suivre les directives pour une manipulation sûre, comme indiqué sous le paragraphe 7.

Mesures de protection de l'environnement

Éviter une entrée d'eau incontrôlée, un écoulement non contrôlé après une intrusion d'eau, éviter une évacuation par la canalisation ou un exu-

toire, avertir les autorités en cas de dérangement.

Méthodes et matériel pour la rétention et le nettoyage

Le béton répandu durcit après quelques heures et peut être entreposé ensuite dans une décharge de matières inertes selon prescription

Renvoi à d'autres paragraphes

Voir aussi les paragraphes 8, 10, 11, 12 et 13.

7. Manutention et stockage

Mesures de sécurité pour une manutention sûre

Prière de respecter les directives du paragraphe 8. Pour l'élimination du béton humide, prière de consulter le paragraphe 6.

Mesures de prévention des in-

pas applicable

cendies



Sécurité au travail et protection de la santé

Version: Page: 1.12.2023 4 de 6

Mesures de protection de l'envi-

ronnement

Aucune mesure particulière n'est à observer.

Prière de respecter les recommandations du paragraphe 6.

Conditions pour un stockage sûr et tenant compte des intolé-

rances

Le béton est livré humide, à l'état fluide, pour être utilisé immédiatement. Ne stocker et transporter le produit que dans des récipients (p. ex.

bennes) prévus à cet effet.

8. Limitation et surveillance de l'exposition / équipements de protection individuelle

8.1 Paramètres à surveiller

Pas applicable

8.2 Limitation et surveillance de l'exposition

Dispositifs techniques de commande appropriés

Lors de la manutention, des aides techniques sont à utiliser pour que la peau soit préservée des contacts.

Mesures de protection individuelle

en général Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Se laver les mains ou

éventuellement prendre une douche avant les pauses et après le travail pour éliminer toutes les particules de béton adhérentes. Éviter le frottement des yeux et de la peau. Après le travail avec des matériaux liés au ciment, les collaborateurs devraient se laver ou se doucher et appliquer une crème de protection. Nettoyer les vêtements, chaussures, montres,

etc. avant une nouvelle utilisation.

Protection du visage/ des yeux En cas de danger d'éclaboussures, porter les lunettes de protection fer-

mées selon EN 166.

Protection de la peau Porter des gants de protection imperméables à l'eau, antidérapants et

résistant aux alcalis. Des gants en caoutchouc nitrile avec le signe CE p. ex. sont parfaitement adaptés. Observer la date de péremption. Des gants en cuir ne sont pas conseillés en raison de leur perméabilité à l'eau et peuvent libérer des particules de chromate. Porter des bottes et des vêtements à manches longues et se protéger la peau au moyen

d'une crème adaptée.

Limitation et surveillance de l'exposition à l'environnement

Eau Ne pas laisser du béton humide s'écouler dans les eaux souterraines ou

les systèmes de canalisations des eaux usées. Une augmentation du pH peut avoir lieu par contact. Un pH supérieur à 9 peut entraîner des effets écotoxicologiques. Les eaux évacuées en surface ou dans les canalisations ne doivent pas en augmenter le pH. L'ordonnance sur le trai-

pas applicable

pas applicable

tement et l'évacuation des eaux usées est à observer.

Sols Aucune mesure de contrôle particulière n'est nécessaire.

9. Propriétés physiques et chimiques

(a) Aspect Liquide à plastique. Gris, resp. (k) Pression de va-

blanc ou coloré peur

inodore (I) Densité de va-

peur

(c) Seuil olfactif aucun (m) Densité appa- env. 2000 - 2500 kg/m³;

rente

Sicherheitsdatenblatt_Frischbeton_Vigier_Beton_fr.docx - 8.09.2023

(b) Odeur



(d) pH

Fiche de données de sécurité béton frais

Sécurité au travail et protection de la santé

(n) Solubilité dans Ciment (T = 20 °C): faible (0,1-

Version:

Page:

1.12.2023

5 de 6

12-13,5 **l'eau** 1,5 g/l)

(e) Point de fusion: > 1200 °C (o) Coeff. De par- pas applicable

tage: n-octanol/eau

(f) Point d'ébulli- pas applicable (p) Temp. d'auto- pas applicable

tion inflammation
(g) Point d'éclair pas applicable (q) Temp. de dé-

Ciment (T = 20°C) dans eau

pas applicable (q) Temp. de dé- pas applicable composition

dantes

(h) Vitesse d'éva- pas applicable (r) Viscosité pas applicable poration

(i) Inflammabilité pas applicable (s) Propriétés ex- pas applicable

plosives

(j) Limites supé- pas applicable (t) Propriétés oxy- pas applicable

rieure/inférieure d'inflammation ou d'explosion

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Les matériaux liés au ciment subissent un durcissement hydraulique. Ce

phénomène renforce la solidification et les bétons n'ont aucune réaction

avec leur environnement.

Les bétons durcis sont chimiquement stables dans des environnements dont le pH est égal ou supérieur à 5. Des valeurs de pH inférieures (attaque acide) peuvent entraîner à moyen ou à long terme la destruction de la structure du béton avec perte de fonction. Il n'y a cependant pas

d'incidences sur la santé.

Stabilité chimique Pas applicable

Possibilité de réactions dange- Aucune

reuses

Conditions à éviter

Infiltration d'eau excessive

Matériaux incompatibles Les acides détruisent la structure du béton. Les métaux, tels que l'alumi-

nium, le zinc ou le magnésium contribuent au dégagement d'hydrogène

au contact du béton humide.

Produits de décomposition dan-

gereux

Les matériaux de construction liés au ciment ne se décomposent pas en

particules dangereuses.

11. Indications toxicologiques

Indications sur les effets toxico- Effets sur la santé en raison d'une exposition

logiques

Le contact avec du béton humide peut aggraver des maladies de la

peau préexistantes.

12. Indications relatives à l'environnement

Toxicité Si de grandes quantités de matériaux liés au ciment non durci entrent en

contact avec l'eau, une augmentation du pH peut survenir et nuire à la

vie aquatique.

Persistance et dégradabilité pas applicable
Potentiel de bioaccumulation pas applicable

Mobilité dans le sol pas applicable



pas applicable

Sécurité au travail et protection de la santé

Version: Page: 1.12.2023 6 de 6

Résultats de l'évaluation PBT et

vPvB

Autres effets dommageables pas applicable

13. Directives d'élimination

Processus de traitement des déchets

Dans la mesure du possible, collecter et réutiliser les déchets de béton, Sinon les laisser durcir et les éliminer en tant que gravats.

14. Indications sur le transport

Les matériaux de construction liés au ciment ne sont pas soumis aux prescriptions internationales pour matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID). Aucune classification des matières dangereuses n'est donc requise.

Numéro ONUpas applicable.Désignation d'expédition ONU appropriéepas applicableClasse de danger pour le transportpas applicableGroupe d'emballagepas applicableDangers environnementauxpas applicableMesures de précaution particulières pour l'utilisateurpas applicable

Transport en vrac selon annexe II de la conven-

pas applicable.

15. Informations réglementaires

tion MARPOL 73/78 et selon le code IBC

Prescriptions pour la sécurité, la santé et l'environnement / prescriptions légales spécifiques pour les matériaux et préparations

Prescriptions sur la protection des eaux SR 814.201

Évaluation de la sécurité chimique Classe de toxicité /CH: libre

16. Autres indications

Les indications contenues dans cette fiche des données correspondent à nos connaissances actuelles. Les conditions de travail imposées à l'utilisateur échappent à notre contrôle. L'utilisateur est responsable pour le respect de toutes les dispositions légales nécessaires.

Les indications contenues dans cette fiche des données définissent les exigences de sécurité pour la manutention de nos produits. Elles ne constituent toutefois pas une garantie des propriétés du produit en tant que telles.

Conseils pour la formation

En plus des programmes d'instruction destinés aux employés sur les thèmes de la santé, de la sécurité et de l'environnement, les entreprises doivent s'assurer que les personnes concernées comprennent bien les exigences de sécurité pour pouvoir les mettre en application.